

FactoryBase



GRUND



Grund de aplicat cu rola pe bază de apă pentru materiale de nivelare de cimentare.

- Prelucrare sigură și simplă
- Economie de timp prin utilizarea în sistem cu 2 straturi (1x grund, 1x sigiliu)
- Optimizează aderența dintre materialul de șăcluit și lac
- Utilizabil în sistem cu LOBA 2K FactoryStyle și numeroase materiale de șăcluit

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru finisarea materialelor de șăcluit de cimentare pentru suprafața utilă aprobate de LOBA. O listă corespunzătoare puteți găsi la: www.loba.de/int_en/downloads.



Date despre produs

NR. ARTICOL			
11751	5 l	4	128

Corp solid	24 ±2%
Vâscozitate DIN 4	22 ±2s
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 18 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conține maximum 51 g/l VOC.

Indicații de prelucrare

- Materialul de nivelare trebuie pregătit pentru utilizare directă, conform indicațiilor producătorului.
- Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, și alte impurități. Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la +25°C, temperatura podelei +15°C - +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - +25°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Amestecați bine materialul.
- Pentru a evita presiunea excesivă prin umflare, recomandăm aplicarea cu rola a max. 2 straturi pe zi.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Acest produs este parte componentă a LOBA și Wakol Connected Systems pentru finisarea materialelor de șpăcluit de cimentare pentru suprafața utilă. Puteți găsi combinațiile aprobate pe: www.loba.de/int_en/loba-wakol-connected-systems

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Trafalet din microfibră LOBA pentru aplicarea grundului 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

ȘLEFUIRE INTERMEDIARĂ

Nu șlefuiți intermediar grundul.

DURATĂ DE USCARE

- Poate fi lăcuit după un interval cuprins între 3 ore și max. 24 de ore.
- În cazul întârzierilor de uscare, așteptați uscarea completă.

UTILIZARE:

Pregătire:

- Aplicați materiale de șpăcluit de cimentare adecvate pentru suprafața utilă, corespunzător indicațiilor producătorului. Nu șlefuiți niciodată materialele de șpăcluit, îndepărtați parțial eventualele incluziuni cu ajutorul unei lame ascuțite.
- Materialele de șpăcluit posibile pot fi găsite în lista materialelor de șpăcluit de cimentare pentru suprafața utilă aprobate, la: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Respectați informațiile tehnice respective ale producătorului materialului de nivelare.

Aplicare:

- aplicați 1x FactoryBase.
- Uscare în min. 3 ore, maxim 24 de ore.
- Apoi aplicați cu rola un strat 2K FactoryStyle conf. informațiilor tehnice

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să respectați „Recomandări de aplicare pentru materialele de șpăcluit de cimentare pentru suprafețe utile | lăcuite”.

Întreținere pentru păstrarea valorii:

Recomandări detaliate despre curățare și întreținere se găsesc în instrucțiunile de întreținere LOBA "Materiale de nivelare vopsite". Aceste recomandări generale și specifice produsului pot fi consultate și la adresa www.loba.de

INDICAȚII IMPORTANTE

Rezistență mecanică:

- Rezistent la solicitări ușoare prin frecare sau rostogolire.

Lichide:

- Sistemul de uleiare este un sistem permeabil la difuzia vaporilor.
- Lichidele trebuie imediat captate, deoarece în cazul unei influențe mai îndelungate pot să apară modificări de culoare.
- În cazul în care se produc deteriorări ale stratului (zgârieturi, găuri, tăieturi etc.) este posibil ca lichidele să pătrundă nestingherit în materialul de șpăcluit.
- În funcție de culoarea proprie a materialului de nivelare, resp. de stratul de acoperire al suprafeței impuritățile se disting mai clar, de ex. o pată întunecată de cafea pe materialul de nivelare.

Masa de șpăcluit neacoperită se va accesa numai cu protecție pentru încălțăminte. Impuritățile și umiditatea care acționează asupra materialului de șpăcluit pot să devină vizibile după tratarea suprafeței.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Protecția împotriva incendiilor:

Sisteme care formează pelicule:

Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de protecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 µm pentru lacuri și max. 50 µm pentru uleiuri de ceară dură.

Sisteme fără formare de peliculă:

Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m².

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun pot conduce la înmuieri și decolorări. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de mase de șpaclu și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

Mai multe indicații pe tema "Pardoseli minerale decorative cu material de șpaclu" găsiți în broșura Asociației Federale a Experților Autorizați în domeniul Spațiu și Amenajări (asociație înregistrată).