Stain

Diferite culori

COLORARE

NOU

Soluție de colorare pentru suprafețe din lemn pe bază de alcool.

- 1 oră timp de uscare
- Prelucrare sigură și simplă
- Finisare posibilă cu sistemele de lac și ulei LOBA
- Fără miros de lungă durată
- Nu se autoaprinde
- Culorile pot fi amestecate pentru a crea nuanțe individuale

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea profesională a podelelor din lemn. Compatibil cu grundurile LOBA și vopselele pe bază de apă, precum și cu LOBA HardwaxOil.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
11525	750 ml	6	432

Corp solid	10,5 ±2%
Vâscozitate DIN 4	13 ±2s
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 30 luni. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	G1

Classic Grey | Dark Grey | Ebony | Antique oak | Heritage Brown | Jacobean | Mahogany | Medium Brown

Nutmeg | Provincial | Strong White | Transparent | Walnut

Nicio garanție pentru culoare

Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

15/04/2025

Indicații de prelucrare

- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice utilizării medii pe parcursul anului.
- Amestecați bine materialul.
- Nuanța proprie a lemnului utilizat, structura și porii acestuia, precum și finețea aspectului șlefuit au o influență foarte mare asupra nuanței obținute. Recomandăm insistent să aplicați pe lemnul original modelul de nuanțe prin tehnica de șlefuire compatibilă cu construcția pentru verificarea proprie și, dacă este cazul, pentru aprobarea de către șeful de șantier.
- Trebuie respectate „Instrucțiunile de șlefuire pentru colorarea pardoselilor de parchet" LOBA.
- Înainte de a utiliza variantele de culoare, recomandăm aplicații de testare pentru a evalua tonul de culoare realizabil și efectul vizual general. Nuanțele de culoare pot fi amestecate între ele. Varianta transparentă poate fi adăugată pentru a ușura culoarea sau pentru a reduce opacitatea. Saturația pigmentului este necesară pentru un aspect uniform al culorii, astfel încât se poate dilua maximum trei părți incolore la o parte colorată.
- În cazul în care este necesar mai mult de un recipient pentru suprafețe mari, cantitatea totală trebuie amestecată într-un recipient de lucru înainte de începerea lucrului.
- În cazul suprafețelor udate, nu este posibilă restabilirea ulterioară a suprafeței la starea inițială, datorită penetrării profunde a pigmenților în lemn.</ul1
- Respectați TTT „Irigarea pardoselilor din lemn".
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!
Pentru deschiderea nuanței, resp. pentru reducerea puterii de acoperire amestecați cu varianta transparentă. Max. 3 părți transparente la o parte colorată.

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Pânză fără scame sau ștergător din microfibră / aprox. 45-60 ml/m²

DURATĂ DE USCARE

- Poate fi revopsit după cel puțin o oră
- Când se utilizează PrimaSeal Plus și LOBA HardwaxOil, cel puțin 2 ore de uscare
- În cazul întârzierilor de uscare, așteptați uscarea completă.

COMBINAȚII DE PRODUSE ADECVATE:

Compatibil cu grundurile LOBA și toate lacurile LOBA pe bază de apă, precum și cu LOBA HardwaxOil.
Respectați informațiile tehnice ale produsului!

PRIMARE ADECVATE:

- EasyPrime
- VivaPrime
- PrimaSeal (vezi sfatul de construcție, timpul de uscare a petei este mărit la 2 ore)

GROTUIREA ROSTURILOR:

ATENȚIE! Nu toate materialele de umplere a rosturilor sunt potrivite. Pentru a evita problemele, recomandăm utilizarea LOBA EasyFill, VivaFill sau, alternativ, LOBA Fugenkittlösung.

APLICARE CU MOP DIN MICROFIBRĂ:

- Șlefuiți substratul cu atenție, respectați fișa informativă LOBA „Instrucțiuni de șlefuire: Colorarea pardoselilor de parchet".
- Aplicați un strat subțire de LOBA Stain cu ajutorul unui ștergător din microfibră LOBA, lucrând în secțiuni.
- Nivelați cu LOBASAND NormalPad alb folosind o mașină cu un singur disc, îndepărtați excesul.
- Așteptați uscarea completă.
- Aplicați vopselele LOBA pe bază de apă, respectați fișele tehnice pentru etanșare. Este necesară o șlefuire intermediară înainte de aplicarea stratului final.
- Alternativ, aplicați LOBA HardwaxOil cu aplicarea cu rola în două straturi.

APLICARE PRIN METODA CÂRPĂ PE CÂRPĂ:

- Șlefuiți cu grijă suportul, respectați fișa informativă LOBA „Instrucțiuni de șlefuire: Colorarea pardoselilor de parchet".
- Aplicați LOBA Stain în secțiuni cu o cârpă fără scame (2-3 m²).
- Îndepărtați imediat excesul cu o a doua cârpă fără scame.
- Așteptați uscarea completă.
- Aplicați vopselele LOBA pe bază de apă, respectați fișele tehnice pentru etanșant. Este necesară o șlefuire intermediară înainte de aplicarea stratului final.
- Alternativ, aplicați LOBA HardwaxOil cu aplicare cu rola în două straturi.

Sfat:
Atunci când se utilizează culorile LOBA Stain maro și mai închise, se poate obține o culoare mai intensă și mai bogată prin utilizarea LOBA Amberizer.

Lemnele cu un conținut ridicat de tanin (exemplu: stejar alb) pot afecta culoarea Stain Strong White. Pentru a contracara acest efect, grund | grunduire PrimaSeal poate fi utilizat ca alternativă la 2K Invisible înainte de vopsire.

Acoperirile LOBA care sunt aprobate ca sisteme cu două straturi (2K InvisibleProtect, Speed) trebuie aplicate | aplica | aplicați cu LOBA Deluxerolle 120. Aplicarea unei cantități prea mici în primul strat crește riscul de șlefuire a culorii în timpul șlefuirii intermediare, respectați informațiile privind șlefuirea intermediară.

15/04/2025

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Protecția împotriva incendiilor:
Sisteme care formează pelicule:
Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de protecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 µm pentru lacuri și max. 50 µm pentru uleiuri de ceară dură.
Sisteme fără formare de peliculă:
Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m^2.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Utilizarea unui grund sau a unui strat integral de vopsea: utilizarea unui grund crește siguranța la prelucrare și garantează o suprafață fără protuberanțe și dâre, aproape independent de tipul de lemn. Alte detalii se găsesc în lista de tipuri de lemn LOBA din catalogul actual de produse.

Lipirea muchiilor: sistemele de vopsea pe bază de apă au de regulă tendința de lipire a muchiilor. Pentru a exclude în mare măsură formarea rosturilor neregulate asociate cu lipirea blocurilor, trebuie să se ia diferite măsuri: Lipirea prin batere, respectiv elastică a elementelor de parchet, cimentarea atentă a rosturilor, utilizarea grundurilor adecvate, ca de ex. LOBA EasyPrime, tratarea marginilor canelurilor de la plăcile masive de lemn cu ceară compatibilă cu vopseaua înaintea amplasării. Luarea măsurilor care mențin constantă clima ambiantă, în special umiditatea relativă a aerului. (Se recomandă consilierea atentă a clienților). Deosebit de vulnerabile sunt podelele vechi cu adezivi deteriorați in prealabil, labili, podelele cu parchet, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele, precum și podelele cu parchet amplasat paralel, parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității, ca de ex. fagul, arțarul.

Indicații de siguranță: la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

15/04/2025