

Akzent 100 Oil



ULEI HIGH SOLID


**100% ulei natural pentru parchet**

Ulei High Solid pentru podele din lemn pe bază de plante. Accentuează naturalețea lemnului. Uleiul 100% fără solvent protejează eficient suprafața pentru utilizarea de durată în domeniul privat și public. Prin capacitatea bună de penetrare, lemnul este conservat, dar rămâne cu porii deschiși și cu circulația activă a aerului.

- Constă din uleiuri vegetale
- 100% fără corpuri solide și solvenți
- Consum redus, foarte economic
- Rezistență mare la apă
- Prelucrare sigură și simplă
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN EN 16165:2021-12 pentru zonele de lucru
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru primul tratament de impregnare al podelelor din lemn. Împiedică alunecarea conform DIN EN 16165:2021-12, grupa de evaluare R10. Adecvat pentru jucăriile pentru copii, sunt îndeplinite cerințele DIN EN 71-3 - „Migrarea anumitor elemente”. Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică.



Date despre produs

NR. ARTICOL			
10601	750 ml	6	480
	2,5l	4	120

Depozitare și transport Stabil la depozitare 36 luni.
Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.
Nu este sensibil la îngheț.

GISCODE Ö10+

Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambientă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Acest produs face parte din „Connected Systems” de la LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: www.loba.de/connected-systems

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80 sau spatula de finisare LOBA/30-60 ml (g)/m² în funcție de capacitatea de absorbție a bazei. Egalizare cu discul special LOBA bej.

DURATĂ DE USCARE

- Se poate călca după 12 ore.
- Utilizabil după 24 de ore.
- Utilizare completă și acoperire după 10 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

APLICARE CU ROLA:

- pregătiți baza.
- Aplicați uleiul în strat subțire cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80.
- Durată de acționare aproximativ 1 oră.
- Egalizați cu o mașină cu disc rotativ și discul special LOBA bej așezat dedesubt.

APLICARE CU SPATULA:

Pentru zone solicitate normal: aplicați a doua mână direct, fără uscare intermediară.

Pentru zone solicitate puternic: aplicați a doua mână după uscarea peste noapte.

- Prima mână: Aplicați uleiul în secțiuni cu o spatulă plată LOBATOOL.
- Egalizați imediat cu mașina cu disc rotativ și LOBASAND SpecialPad așezat dedesubt.
- A doua mână: Aplicați uleiul în secțiuni cu o spatulă plată LOBATOOL.
- Egalizați imediat cu mașina cu disc rotativ și LOBASAND SpecialPad așezat dedesubt.

INDICAȚII IMPORTANTE

Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întârzieri ale uscării.

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanșe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet pe o perioadă lungă de timp.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Protecția împotriva incendiilor:

Sisteme care formează pelicule:

Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de protecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 μm pentru lacuri și max. 50 μm pentru uleiuri de ceară dură.

Sisteme fără formare de peliculă:

Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m².

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără baterie, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanța de tratare a suprafeței și adeziv.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.