

EasyPrime



GRUND



Grund sigur

Grund din poliuretan pentru rolă și spatulă pentru parchet, pe bază de apă. Acest grund utilizabil universal se evidențiază prin uscarea sa rapidă. Acesta oferă siguranță maximă prin prelucrarea uniformă chiar și la tipurile de lemn critice.

- Se utilizează pe milioane de m² anual în întreaga lume
- Talent universal cu siguranță de prelucrare maximă
- Calitate premium la preț corect
- Reduce lipirea muchiilor
- Utilizabil pe aproape toate esențele de lemn europene și exotice, precum și în sălile de sport și polyvalente.

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică. Efectul de lipire a muchiilor de la vopselele pe bază de apă este redus. În cazul parchetului montat și bătut corespunzător, resp. lipit elastic după uscare, și al podelelor din lemn nu apar lipiri ale blocurilor.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
	1l	12	480
11036	5l	4	128
	10l	-	60

Corp solid	29 ±2%
Vâscozitate DIN 4	15 ±2s
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 15 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare la +5 până la +25°C. Nu există pericol de îngheț pe durata transportului.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conține maximum 63 g/l VOC.

Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- Pentru a evita presiunea excesivă prin umflare, recomandăm aplicarea cu rola a max. 2 straturi pe zi.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Amestecați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rola de vopsea LOBA Universal 100/100-120 ml/m² (8-10 m²/l).
 LOBA din microfibre 100-120/80-100 ml/m² (10-12 m²/l).
 Utilizarea rolei din microfibre conduce la o umflare redusă a lemnului, ca urmare a cantității mici aplicate.
 Spatula de finisare LOBATOOL/1. Aplicare cca 40 ml/m² (25 m²/l),
 2. Aplicare cca 20 ml/m² (50 m²/l)

ȘLEFUIRE INTERMEDIARĂ

Nu șlefuiți intermediar grundul.

În cazul grosimii suficient a stratului (aplicare cu rola, bază puțin absorbantă), se poate trece pe suprafață cu o mașină cu disc rotativ și pâsla de șlefuire LOBASAND așezată dedesubt. Înaintea vopsirii pe deasupra îndepărtați praful cu atenție.

DURATĂ DE USCARE

- Se poate vopsi pe deasupra cel mai devreme la aplicarea cu rola după cca 60 min., la aplicarea cu spatula după 30 min., dar în interval de 24 de ore.
- În cazul întârzierilor de uscare, așteptați uscarea completă.

VOPSELE ADECVATE PENTRU VOPSIREA PE DEASUPRA:

Solicitări normale:

- Life.

Până la solicitări mari:

- Viva.
- EasyFinish.

Până la solicitări deosebit de mari:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.
- 2K InvisibleProtect.
- Rush.

UTILIZARE PENTRU PARCHET ȘI PODELE DIN LEMN:

- Pregătiți corespunzător baza.
- Aplicați cu rola grundul într-un singur strat abundent.
- Uscare.
- Aplicare cu rola vopsea pe bază de apă LOBA.

APLICARE ALTERNATIVĂ CU SPATULA:

nu se utilizează pe tipuri de lemn fructifer, colorat, conifer, tipuri de lemn tropical, tipuri de lemn tratat termic sau chimic, podele vechi solicitate, podele cu rosturi și podele din parchet pentru săli de sport

- Pregătiți corespunzător baza.
- Aplicare cu spatula EasyPrime.
- Uscare.
- Aplicare cu spatula EasyPrime (respectați mișcarea în cruce).
- Uscare.
- Aplicare cu rola vopsea pe bază de apă LOBA.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Protecția împotriva incendiilor:

Sisteme care formează pelicule:

Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de protecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 μm pentru lacuri și max. 50 μm pentru uleiuri de ceară dură.

Sisteme fără formare de peliculă:

Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m².

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Șlefuirea intermediară: dacă trebuie să se aplice mai multe straturi de vopsea, pentru creșterea aderenței suficiente a stratului intermediar, în interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fără șlefuire intermediară, iar apoi numai cu șlefuire intermediară. Prin șlefuirea intermediară a ultimului strat se obține o suprafață uniformă. Îndepărtați cu atenție praful după fiecare șlefuire intermediară.

Utilizarea unui grund sau a unui strat integral de vopsea: utilizarea unui grund crește siguranța la prelucrare și garantează o suprafață fără protuberanțe și dăre, aproape independent de tipul de lemn. Alte detalii se găsesc în lista de tipuri de lemn LOBA din catalogul actual de produse.

Lipirea muchiilor: sistemele de vopsea pe bază de apă au de regulă tendința de lipire a muchiilor. Pentru a exclude în mare măsură formarea rosturilor neregulate asociate cu lipirea blocurilor, trebuie să se ia diferite măsuri: Lipirea prin batere, respectiv elastică a elementelor de parchet, cimentarea atentă a rosturilor, utilizarea grundurilor adecvate, ca de ex. LOBA EasyPrime, tratarea marginilor canelurilor de la plăcile masive de lemn cu ceară compatibilă cu vopseaua înaintea amplasării. Luarea măsurilor care mențin constantă clima ambiantă, în special umiditatea relativă a aerului. (Se recomandă consilierea atentă a clienților). Deosebit de vulnerabile sunt podelele vechi cu adezivi deteriorați în prealabil, labili, podelele cu parchet, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele, precum și podelele cu parchet amplasat paralel, parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității, ca de ex. fagul, arșarul.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.