

2K ImpactOil Color

Diferite culori



ULEI HIGH SOLID COLOR



Ulei natural pentru podea pentru cele mai mari exigențe

Ulei colorat 2K High Solid pentru podele din lemn pe bază de plante. Accentuează naturalitatea lemnului în cadrul rezistenței excelente. Astfel este adecvat pentru domeniul public și privat cu cele mai mari cerințe și chiar în zonele umede. Prin capacitatea bună de penetrare, lemnul este conservat, dar rămâne cu porii deschiși și cu circulația activă a aerului. Prin intermediul tehnologiei LOBA 2K se reduc costurile de întreținere și în același timp se obține o rezistență mai bună la apă și substanțele chimice.

- Adecvat pentru încăperile care sunt expuse la o umiditate ridicată
- Prelucrare cu economie de timp în cadrul sistemului de 1 zi
- Consum redus, foarte economic
- 100% fără corpuri solide și solvenți
- Toate variantele se pot amesteca între ele
- Prelucrare sigură și simplă
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN EN 16165:2021-12 pentru zonele de lucru
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea profesională a parchetului și podelelor din lemn. De preferat sunt adecvate tipurile de lemn dur cu pori mari (stejar, frasin). Adecvat pentru primul tratament de impregnare al podelelor din lemn. Împiedică alunecarea conform DIN 51097, grupa de evaluare B și DIN EN 16165:2021-12 grupa de evaluare R10. Adecvat pentru jucăriile pentru copii, sunt îndeplinite cerințele DIN EN 71-3 – „Migrarea anumitor elemente”. Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică. Pentru colorarea parchetului și a pardoselilor din lemn înainte de tratarea suprafeței cu HardwaxOil.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10610	750 g	4	400

Toate culorile sunt disponibile și ca doze mostră de 100 ml.
10610-90 / SetModel / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Depozitare și transport Stabil la depozitare 36 luni.
Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.
Nu este sensibil la îngheț.

GISCODE 010/DD+

Date despre produs



Nicio garanție pentru culoare

Indicații de prelucrare

- Amestecați masa, adăugați cu atenție agentul de întărire în raport de 10:1 (mixarea se poate realiza și mecanic cu un mixer pentru vopsea LOBATOOL). Dacă trebuie să se amestece cantități parțiale, acestea trebuie să fie cântărite. După amestecarea uleiului transparent se poate prelucra 2 ore, iar în cazul uleiului colorat 1 oră.
- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- La alte metode de aplicare, parametrii precum timpii de uscare și consumul pot varia.
- Agitați bine materialul.
- Nuanța proprie a lemnului utilizat, structura și porii acestuia, precum și finețea aspectului șlefuit au o influență foarte mare asupra nuanței obținute. Recomandăm insistent să aplicați pe lemnul original modelul de nuanțe prin tehnica de șlefuire compatibilă cu construcția pentru verificarea proprie și, dacă este cazul, pentru aprobarea de către șeful de șantier.
- Trebuie să se respecte „Instrucțiunile de șlefuire pentru colorarea podelelor cu parchet” LOBA.
- Înaintea utilizării variantelor de culoare, recomandăm aplicarea de probă pentru evaluarea nuanței care se obține și a aspectului general. Nuanțele se pot amesteca între ele. Pentru deschiderea culorii, resp. pentru reducerea capacității de acoperire se poate adăuga în amestec varianta transparentă. Pentru un aspect uniform al culorii este necesară o saturație a pigmentilor, de aceea diluarea trebuie să se efectueze cu maximum trei părți transparente și o parte colorată.

- Dacă este necesar mai mult de un pachet pentru suprafețele mari, întreaga cantitate trebuie să se amestece într-un recipient de lucru înaintea începerii lucrului.
- În cazul suprafețelor acoperite cu apă, ca urmare a pătrunderii adânci a pigmentilor în lemn, nu este posibilă o readucere ulterioară a suprafeței la starea originală.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Acest produs face parte din „Connected Systems” de la LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: www.loba.de/connected-systems

DILUANT

Pentru deschiderea nuanței, resp. pentru reducerea puterii de acoperire amestecați cu varianta transparentă. Max. 3 părți transparente la o parte colorată.

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Spatula de finisare LOBA/ pentru fiecare aplicație cca 30 g/m² (33 m²/kg) în funcție de capacitatea de absorbție a bazei. Egalizare cu discul special LOBA bej.

DURATĂ DE USCARE

- Se poate călca după 12 ore.
- Utilizabil după 48 de ore.
- Utilizare completă și acoperire după 10 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

Indicații de prelucrare

TRATARE OPȚIONALĂ PENTRU OBTINEREA DE EFECTE SPECIALE

Baițuri cu pigment:

- PreTone

UTILIZARE

Aplicarea cu șpaclu:

- Aplicați ulei cu șpaclu pentru suprafețe LOBA.
- Lăsați să acționeze.
- La aproximativ 20 de minute de la începerea aplicării uleiului, nivelați suprafața cu mașina monodisc și cu LOBASAND SpecialPad bej amplasat dedesubt.
- Aplicați cu spatula al doilea strat de ulei.
- Lăsați să acționeze.
- La aproximativ 20 de minute de la începerea aplicării uleiului, nivelați suprafața cu mașina monodisc și cu LOBASAND SpecialPad bej plasat dedesubt..

Aplicarea cu tamponul pentru pardoseli și rosturi și pardoseli din scândură fasonată:

- Aplicați 2K ImpactOilColor direct pe un LOBASAND SpecialPad bej.
- Masați uleiul cu ajutorul unei mașini cu disc rotativ.
- Nivelați cu un nou LOBASAND SpecialPad bej (uscat).
- Uscare peste noapte.
- Aplicați 2K ImpactOilColor direct pe un LOBASAND SpecialPad bej.
- Masați uleiul cu ajutorul unei mașini cu disc rotativ.
- Nivelați cu un nou LOBASAND SpecialPad bej (uscat).

Informații suplimentare despre această tehnologie pot fi consultate în „Sfaturi și trucuri tehnice”, disponibile la adresa www.loba.de.

UTILIZARE ÎN COMBINAȚIE CU LOBA HARDWAXOIL

- Aplicați 2K ImpactOil Color și lăsați să acționeze
- La aproximativ 20 de minute după începerea aplicării, nivelați cu o mașină monodisc și SpecialPad bej
- Uscare timp de 24 de ore.
- Aplicați HardwaxOil în strat subțire și uniform cu ajutorul trafaletului pentru ulei cu microfibre LOBA Oil 60 - 80 sau al periei pentru ulei LOBA (aprox. 40 - 60 ml/m² | 20 m²/l).
- Pe suprafețele puternic absorbante, pentru obținerea unui grad de umplere omogen poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar cu rola după șlefuirea intermediară cu pâsla de șlefuire LOBASAND și benzile cu velcro LOBASAND.

INDICAȚII IMPORTANTE

Nu este permis pentru aplicarea prin stropire. Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întârzieri ale uscării.

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanșe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet pe o perioadă lungă de timp.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Protecția împotriva incendiilor:

Sisteme care formează pelicule:

Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de protecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 μm pentru lacuri și max. 50 μm pentru uleiuri de ceară dură.

Sisteme fără formare de peliculă:

Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m².

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii dunității finale, nu curățați umezi și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii dunității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără baterie, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

Indicații generale

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanța de tratare a suprafeței și adeziv.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.