

WAKOL AR 150 Plasa de armare

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Plasă din fibră de sticlă pentru armarea

- Materiale de șpăcluit pe suporturi neomogene, precum suprafețe diferite de șapă adiacente, spărturi în zid, canale de cabluri
- Dușumele din lemn
- Plăci din material lemnos

în zona interioară.

Proprietăți speciale



- rezistent la substanțe alcaline
- manevrare ușoară
- plasă rezistentă la alunecare

- 1) Clasa de emisii conform legislației franceze
2) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
3) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Material:	Plasă din fibră de sticlă
Forma de livrare:	Rolă
Lungimea:	50 m
Lățimea:	1 m
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

Suporturi

Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Dușumelele din lemn trebuie să fie fixate și aerisite, saltelele suport să fie lipite ferm pe toată suprafața pe suport.

Prelucrare

Grunduiți suporturile neomogene corespunzător structurii suprafeței cu concentrat de grund WAKOL D 3004 (respectați raportul de amestec), respectiv grund de dispersie WAKOL D 3003 sau cu grund poliuretanic WAKOL PU 280 și grund special WAKOL D 3045. Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Așezați plasa de armare WAKOL AR 150 și șpăcluiți cu material de umplere WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii, scăzută de praf opțional amestecat cu adaos de plastifiere WAKOL D 3060.

În cazul dușumelelor din lemn și plăcilor din material lemnos, etanșați mai întâi rosturile cu adeziv rapid WAKOL MS 245 Montinator, cu grund poliuretanic WAKOL PU 280 și grund special WAKOL D 3045 sau, în cazul unei umidități a lemnului, conform prevederilor cu concentrat de grund WAKOL D 3004 diluat 1:1 cu apă. Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Așezați plasa de armare WAKOL AR 150 și capsăți-o la distanța de 15 până la 20 cm pe lățimea fâșiei, apoi tensionați plasa în direcția fâșiei și fixați-o pe latura opusă. Capsați suplimentar plasa pentru a preveni ridicarea acesteia. Apoi șpăcluiți cu compozi de compensare cu WAKOL A 830.

Se poate renunța la fixarea cu capsatorul, respectiv la etanșarea rosturilor la dușumelele din lemn și plăcile din material lemnos dacă se șpăcluește plasa după grunduire cu material de umplere WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii, scăzută de praf. În cazul utilizării adaosului de plastifiere WAKOL D 3060 în combinație cu materialul de umplere WAKOL Z 645 WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii, scăzută de praf, se poate renunța la grunduirea ulterioară cu WAKOL D 3004 diluat 1:2 cu apă, respectiv grund de dispersie WAKOL D 3003, dacă în interval de 72 de ore se realizează compensarea cu material de șpăcluit Wakol.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40% și 65%, maximum până la 75%. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50%.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii

suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 10.10.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.